

	<b>Ficha Técnica nº 4</b>	Data:22-10-2012
	<b>Tinta Plástica</b>	Revisão: 0

<b>Código: 101 – Exterior</b>
<b>Descrição</b> Tinta plástica fabricada com copolímero de base aquosa.
<b>Utilização</b> Utilizada na Construção Civil, diretamente a betão descobrado, reboco novo ou antigo, desde de que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes, para exterior.
<b>Características Técnicas</b> <b>Aspeto:</b> Pastoso <b>Cor:</b> Branco e Outras <b>Brilho:</b> Mate <b>Viscosidade:</b> - <b>Densidade:</b> 1,48 g/cm <sup>3</sup> a 20°C <b>PH:</b> 7,95
<b>Preparação de Superfície</b> <b>1ª Pintura</b> As superfícies devem estar limpas e secas e isentas de gorduras e poeiras para garantir uma boa aderência.  <b>Repintura</b> Nas superfícies caídas ou com sinais de esfarelamento é necessário remover/raspar com o auxílio de uma escova de aço ou jacto de água a superfície a pintar, sendo necessário a aplicação posterior de fixador (ISOLMALTEX)
<b>Aplicação</b> Em duas demãos utilizando rolo ou trincha. Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30°C.
<b>Diluição</b> A diluição é feita em Agua: 1ª Demão – 10 a 15 % 2ª Demão – 0,5 %
<b>Tempo de Secagem</b> Entre 30 a 60 minutos.
<b>Tipo de Embalagens</b> <b>1L, 3L, 4L, 5L, 15L, 20L;</b>
<b>Particularidades a ter em Atenção</b> Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores ou fungos aconselha-se a aplicação anterior de um produto anti fungos.
<b>Higiene e Segurança</b> Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.
<b>Nota:</b> As indicações previstas são de carácter geral. Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.